

VOCE DI CAPITOLATO

CLAYSEAL 25.20

Waterstop idroespansivo a base di bentonite sodica



La tenuta delle connessioni e delle riprese di getto tra solette e muri di elevazione, così come tra i muri di elevazione accostati, sarà realizzata attraverso il posizionamento nella mezzera dello spessore del muro, mediante chiodatura con chiodi d'acciaio ogni 20-25 cm. circa, con un coprigiunto minimo di 10-12 cm., dello specifico waterstop idroespansivo a base di bentonite sodica (75%) e specifici leganti polimerici (25%), CLAYSEAL 25.20 di AZICHEM srl, di sezione 25x20 mm., di colore nero e con un'espansione potenziale compresa tra il 350 e il 400%. La minima espansione a 7 gg., in ogni caso, non dovrà essere inferiore a pH 7 al 243% e a pH 12 al 110%.



Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

aziChem[®]
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

Via G. Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it